HARDWOOD

ul. Wodociągowa 6A · 32-700 Bochnia
kom. 734 000 785 · 734 000 786
biuro@hardwood.pl · hardwood.pl

KARTA GATUNKU · DESKI ELEWACYJNE EGZOTYCZNE

OKOUME

Aucoumea klaineana

RODZINA BURSERACEAE · AFRYKA ŚRODKOWA

Lekkie afrykańskie drewno o łososiowo-różowym kolorze i spokojnym, jednolitym rysunku. Łatwe w obróbce i wykańczaniu — elewacje i podbitki pod **lazurą**.

Drewno Okoume — deska elewacyjna z fazą

440 kg/m³	Łososiowy	Klasa 4	Pod powłoką
GĘSTOŚĆ 12%	KOLOR · CIEMNIEJE Z CZASEM	TRWAŁOŚĆ EN 350	WYKOŃCZENIE NA ZEWNĄTRZ

/01 CHARAKTERYSTYKA

Lekkie drewno pod lazurę

Okoume (Aucoumea klaineana) z Afryki Środkowej to drewno lekkie — **440 kg/m³** — o łososiowo-różowej barwie, która z czasem ciemnieje ku czerwono-brązowej. Drobna tekstura i jednolity rysunek sprawiają, że dobrze przyjmuje lazury. Trwałość naturalna klasy 4 (EN 350): na zewnątrz drewno pracuje zawsze pod powłoką ochronną.

/02 KARTA TECHNICZNA

Gęstość (drewno 12%)	**440** kg/m³
Trwałość — grzyby (EN 350)	KLASA 4 · mało trwałe
Trwałość — termity	KLASA S · podatne
Klasa użytkowania (CIRAD)	2 · pod osłoną
Wytrzymałość na zginanie	**62** N/mm²
Wytrzymałość na ściskanie	**36** N/mm²
Moduł sprężystości	**9 690** N/mm²
Skurcz styczny / promieniowy	**6,9 / 4,6** %
Punkt nasycenia włókien	**40** %
Przebieg włókien · tekstura	**prosty / lekko przeplatany · drobna**

Źródło: CIRAD Tropix 2024 (Aucoumea klaineana). Na zewnątrz wyłącznie z powłoką ochronną odnawianą regularnie; bez kontaktu z gruntem i stałą wodą. Nieobjęta CITES.

/03 ZASTOSOWANIE

→ ELEWACJA

Elewacje wentylowane

Lekka deska z fazą na elewacje wentylowane — wykończona lazurą, z przewietrzaną szczeliną za deską.

→ PODBITKA

Podbitki dachowe

Niska waga i jednolity kolor — podbitki okapów, zadaszeń i wiat.

→ WNĘTRZA

Okładziny wewnętrzne

Okładziny ścian i sufitów — drewno łatwe w obróbce i równo przyjmujące wykończenie.

/04 PIELĘGNACJA — SYSTEM ECOWOOD

1 **Przygotowanie — czysta, sucha deska**

Przed wykończeniem deska musi być czysta i sucha. Zabezpiecz ją ze wszystkich stron, także na czołach i w miejscach cięcia.

2 **Wykończenie — Lazura wodna Ecowood**

Lazura do powierzchni pionowych, których się nie depcze: elewacji, podbitek i płotów. Sposób nakładania i liczba warstw — według karty technicznej lazury.

3 **Odnawianie powłoki**

Gdy powłoka zmatowieje albo drewno zacznie szarzeć, odśwież lazurę. Regularne odnawianie to warunek trwałości Okoume na zewnątrz.

⚠ Okoume nie nadaje się do kontaktu z gruntem ani do miejsc stale zawilgoconych — zapewnij przewietrzenie za deską i swobodny odpływ wody.

/05 ZANIM ZAMÓWISZ

Naturalne właściwości — to nie są wady

Okoume to drewno lite i higroskopijne — na zewnątrz pracuje z wilgotnością i zmienia kolor. To jego cechy, nie usterki. Poniższe zjawiska **nie stanowią podstawy reklamacji**:

- zmiana koloru: łososiowo-różowa barwa z czasem ciemnieje; bez powłoki drewno szarzeje
- pęcznienie i kurczenie pod wpływem wilgoci (skurcz 6,9 / 4,6%) — zachowaj szczeliny montażowe
- miejscowo przeplatane włókna — po obróbce możliwa lekko „włochata" powierzchnia
- różnice koloru i rysunku między deskami z jednej partii
- szybsze starzenie drewna, gdy powłoka ochronna nie jest odnawiana
- przebarwienia od korodujących metali — stosuj łączniki ze stali nierdzewnej

Prawidłowy montaż (przewietrzanie, odstępy, odpływ wody) i odnawiana powłoka ograniczają pracę drewna. Pełne warunki: karta gwarancyjna i instrukcja montażu Hardwood.

WARUNKI ODBIORU, PRZECHOWYWANIA I MONTAŻU · Rozpoczęcie montażu oznacza akceptację widocznego stanu technicznego i wyglądu materiału w zakresie cech możliwych do stwierdzenia przed wbudowaniem (nie dotyczy wad ukrytych); przy montażu wykonywanym przez HARDWOOD oceny materiału przed wbudowaniem dokonuje Wykonawca. Wszelkie nieprawidłowości i uszkodzenia należy zgłosić sprzedającemu przed jakąkolwiek modyfikacją materiału (cięcie, impregnacja, nawiercanie). Podczas przechowywania towar należy odpowiednio zabezpieczyć: deski powinny być ściągnięte pasami i/lub równomiernie obciążone — towar niezabezpieczony ryzykuje wypaczenie i skręcanie desek. Montaż powinien zostać wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną. Produkty są dostarczane z założeniem, że klient zapoznał się z właściwościami drewna i upewnił się, że miejsce montażu oraz panujące tam warunki są odpowiednie dla tego gatunku.

Zeskanuj kod — deski elewacyjne Okoume: wymiary i ceny w sklepie Hardwood